

DRIL GREGOR BPT

INFORMACIÓN TÉCNICA

Composición	100% ALGODÓN		
Ancho Total	170 +/- 2%	ASTM D3774	
Tipo de Tejido	SARGA 3X1		
Peso Lavado	Onzas/ Yardas	10,8	NBR 10591
% Stretch Trama	0		ASTM D3107/03
Tintura	Base para Teñir		
% Encogimiento en urdimbre	-2 +/- 2		AATCC 135
% Encogimiento en trama	-2 +/- 2		AATCC 135
Densidad urdimbre	hil/pulg	51	ASTM D 3775
Densidad trama	hil/pulg	68	ASTM D 3775
Resistencia al rasgo urdimbre	Kgf	4,2	ASTM D 5034
Resistencia al rasgo en trama	Kgf	2,3	ASTM D 5034
Rompimiento	mm	-3%	ASTM D 434
% Movimiento	-3%		AATCC 179
Responsable	Carlos Andrés Ramirez Henao	Laboratorio Certificado	



RECOMENDACIONES GENERALES

DRIL GREGOR BPT

Rambedtextil.com

Carrera 55 #49-36 Local 504. C.C Galerías de Ayacucho

BENEFICIOS (POR TELA)

Excelente solidez al calor

Textil ideal para trabajos de alto desempeño

Textil con colorante tina en colores oscuros

SEGMENTOS DE MERCADO SUGERIDOS

Moda Masculina

Moda Femenina

SIMBOLOGÍA DE LAVADO



RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Nunca se deben almacenar los rollos de forma cruzada, ni en forma vertical

Mantener los rollos en un lugar seco y lejos de la luz directa

Se deben amarrar las piezas sin ejercer presión para evitar que se marque la memoria de la tela

Aplica para las telas de acuerdo a la norma NBR 13484 y manual de calidad

RECOMENDACIONES

Realice muestras para verificar encogimientos, sth y recuperación, esto es indispensable para su molderia.

Extender desenrollando directamente sobre la mesa y dejar reposar como mínimo 12 horas antes del corte para permitir la recuperación de las tensiones aplicadas durante el enrollamiento.

Las piezas largas no se deben doblar y se deben aforar con Papel VINIPEL para evitar deterioro del elastómero y evitar ocultamiento de dicha fibra

Alberto Ramírez Textiles S.A.S se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso dentro de su proceso de mejoramiento continuo

NOTAS

Descubre más detalles de esta base visitando nuestra web www.rambedtextil.com