

### ÍNDIGO WICHITA

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

Composición	100% ALGODÓN		
Ancho Total	178 +/- 3% cms	ASTM D3774	
Tipo de Tejido	SARGA 3X1 Z		
Peso Lavado	Onzas/ Yardas	9,2 +/-0,5 %	NBR 10591
% Stretch Trama	0		ASTM D3107/03
Tintura	BLUE- 100% ÍNDIGO		
% Recuperación trama	0	MÉTODO MANUAL ASTM D3107/03	
% Encogimiento en urdimbre	-4 +/- 2		AATCC 135
% Encogimiento en trama	-2 +/- 2		AATCC 135
Densidad urdimbre	hil/pulg	72	ASTM D 3775
Densidad trama	hil/pulg	41	ASTM D 3775
Resistencia al rasgo urdimbre	Kgf	4	ASTM D 5034
Resistencia al rasgo en trama	Kgf	2,2	ASTM D 5034
Rompimiento	mm	0- 7 m.m	ASTM D 434
% Movimiento	0 +/- 3		AATCC 179
Responsable	Carlos Andrés Ramirez Henao	Laboratorio Certificado	



#### RECOMENDACIONES GENERALES

ÍNDIGO WICHITA

[Rambedtextil.com](http://Rambedtextil.com)

Carrera 55 #49-36 Local 504. C.C Galerías de Ayacucho

#### BENEFICIOS (POR TELA)

Excelente solidez al calor

Textil ideal para trabajos de alto desempeño

Textil con colorante tina en colores oscuros

#### SEGMENTOS DE MERCADO SUGERIDOS

Moda Infantil

Moda Femenina

Moda Masculina

#### SIMBOLOGÍA DE LAVADO



#### RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Nunca se deben almacenar los rollos de forma cruzada, ni en forma vertical

Mantener los rollos en un lugar seco y lejos de la luz directa

Se deben amarrar las piezas sin ejercer presión para evitar que se marque la memoria de la tela

Aplica para las telas de acuerdo a la norma NBR 13484 y manual de calidad

#### RECOMENDACIONES

Realice muestras para verificar encogimientos, sth y recuperación, esto es indispensable para su moldería.

Extender desenrollando directamente sobre la mesa y dejar reposar como mínimo 12 horas antes del corte para permitir la recuperación de las tensiones aplicadas durante el enrollamiento.

Las piezas largas no se deben doblar y se deben aforar con Papel VINIPEL para evitar deterioro del elastómero y evitar ocultamiento de dicha fibra

Alberto Ramírez Textiles S.A.S se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso dentro de su proceso de mejoramiento continuo

#### NOTAS

Descubre más detalles de esta base visitando nuestra web [www.rambedtextil.com](http://www.rambedtextil.com)