

### ÍNDIGO ZEF

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                               |                             |                           |               |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|
| Composición                   | 100% ALGODÓN                |                           |               |
| Ancho Total                   | 175 +/- 4% cms              | ASTM D3774                |               |
| Tipo de Tejido                | SARGA 3X1                   |                           |               |
| Peso No Lavado                | Onzas/ Yardas               | 11,3                      | NBR 10591     |
| % Stretch Trama               | 0                           |                           | ASTM D3107/03 |
| Tintura                       | BLUE- 100% ÍNDIGO           |                           |               |
| % Recuperación trama          | 0                           | TODO MANUAL ASTM D3107/03 |               |
| % Encogimiento en urdimbre    | -2 +/- 2                    |                           | AATCC 135     |
| % Encogimiento en trama       | -2 +/- 2                    |                           | AATCC 135     |
| Densidad urdimbre             | hil/pulg                    | 60                        | ASTM D 3775   |
| Densidad trama                | hil/pulg                    | 36                        | ASTM D 3775   |
| Resistencia al rasgo urdimbre | Kgf                         | 55                        | ASTM D 5034   |
| Resistencia al rasgo en trama | Kgf                         | 25                        | ASTM D 5034   |
| Rompimiento                   | mm                          | 0 +/- 5                   | ASTM D 434    |
| % Movimiento                  | 0 +/- 3                     |                           | AATCC 179     |
| Responsable                   | Carlos Andrés Ramirez Henao | Laboratorio Certificado   |               |



#### RECOMENDACIONES GENERALES

ÍNDIGO ZEF

[Rambedtextil.com](http://Rambedtextil.com)

Carrera 55 #49-36 Local 504. C.C Galerías de Ayacucho

#### BENEFICIOS (POR TELA)

Excelente solidez al calor

Textil ideal para trabajos de alto desempeño

Textil con colorante tina en colores oscuros

#### SEGMENTOS DE MERCADO SUGERIDOS

Moda Masculina

Moda Femenina

Moda Infantil

#### SIMBOLOGÍA DE LAVADO



#### RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Nunca se deben almacenar los rollos de forma cruzada, ni en forma vertical

Mantener los rollos en un lugar seco y lejos de la luz directa

Se deben amarrar las piezas sin ejercer presión para evitar que se marque la memoria de la tela

Aplica para las telas de acuerdo a la norma NBR 13484 y manual de calidad

#### RECOMENDACIONES

Realice muestras para verificar encogimientos, sth y recuperación, esto es indispensable para su moldería.

Extender desenrollando directamente sobre la mesa y dejar reposar como mínimo 12 horas antes del corte para permitir la recuperación de las tensiones aplicadas durante el enrollamiento.

Las piezas largas no se deben doblar y se deben aforar con Papel VINIPEL para evitar deterioro del elastómero y evitar ocultamiento de dicha fibra

Alberto Ramirez Textiles S.A.S se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso dentro de su proceso de mejoramiento continuo

#### NOTAS

Descubre más detalles de esta base visitando nuestra web [www.rambedtextil.com](http://www.rambedtextil.com)

ión: Carrera 55 #49-36 Oficina 504- Centro Comercial Galerías de Ayacucho  
 ín, Colombia  
 no: +57 314 8682636

Email: [facturacionrambed@gmail.com](mailto:facturacionrambed@gmail.com)