

DRIL HABANA

INFORMACIÓN TÉCNICA

Composición	71% ALGODÓN 25% POLIESTER 4% ELASTANO		
Ancho Total	143 +/- 2% cms	ASTM D3774	
Tipo de Tejido	SATÍN		
Peso Lavado	Onzas/ Yardas	11	ASTM D 3776
Tintura	Natural		
% Stretch Trama	48% +/- 2%	TODO MANUAL ASTM D3107/03	
% Cambio dimensional en urdimbre	-2 +/- 2%	AATCC 135	
% Cambio dimensional en trama	12 +/- 2%	AATCC 135	
Densidad urdimbre	hil/pulg	109	ASTM D 3775
Densidad trama	hil/pulg	79	ASTM D 3775
Responsable	Carlos Andrés Ramirez Henao	Laboratorio Certificado	



RECOMENDACIONES GENERALES

DRIL HABANA

www.rambedtextil.com

Carrera 55 #49-36 Local 504. C.C Galerías de Ayacucho

BENEFICIOS (POR TELA)

Excelente solidez al calor

Textil ideal para trabajos de alto desempeño

Textil con colorante tina en colores oscuros

SEGMENTOS DE MERCADO SUGERIDOS

Moda Femenina

SIMBOLOGÍA DE LAVADO



RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Nunca se deben almacenar los rollos de forma cruzada, ni en forma vertical

Mantener los rollos en un lugar seco y lejos de la luz directa

Se deben amarrar las piezas sin ejercer presión para evitar que se marque la memoria de la tela

Aplica para las telas de acuerdo a la norma NBR 13484 y manual de calidad

RECOMENDACIONES

Realice muestras para verificar encogimientos, sth y recuperación, esto es indispensable para su molderia.

Extender desenrollando directamente sobre la mesa y dejar reposar como mínimo 12 horas antes del corte para permitir la recuperación de las tensiones aplicadas durante el enrollamiento.

Las piezas largas no se deben doblar y se deben aforar con Papel VINIPEL para evitar deterioro del elastómero y evitar ocultamiento de dicha fibra

Alberto Ramírez Textiles S.A.S se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso dentro de su proceso de mejoramiento continuo

TAGS

Descubre más detalles de esta base visitando nuestra web www.rambedtextil.com