

DRIL NEW HAITI BPT

INFORMACIÓN TÉCNICA

Composición	98% ALGODÓN 2% ELASTANO		
Ancho Total	158 +/- 2% cms	ISO 3932	
Tipo de Tejido	SARGA 2X1		
Peso Lavado	Onzas/ Yardas	8 oz/yd ²	NBR 10591
% Stretch Trama	%	25 +/- 2	ÉTODO MANUAL ASTM D3107/03
Tintura	Base Para Teñir		
Recuperación Stretch Trama	%	70	
Encogimiento	Urdimbre	-2 +/- 2%	ASTM D 3775
	Trama	-8 +/- 2%	ASTM D 3775
Densidad	Urdimbre	106	pol- ASTM D 3775
	Trama	54	pol- ASTM D 3775
Responsable	Carlos Andrés Ramirez Henao	Laboratorio Certificado	



RECOMENDACIONES GENERALES

DRIL NEW HAITI BPT

Rambedtextil.com

Carrera 55 #49-36 Local 504. C.C Galerías de Ayacucho

BENEFICIOS (POR TELA)

Excelente solidez al calor

Textil ideal para trabajos de alto desempeño

SEGMENTOS DE MERCADO SUGERIDOS

Moda Masculina

Moda Infantil

Moda Femenina

SIMBOLOGÍA DE LAVADO



RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Nunca se deben almacenar los rollos de forma cruzada, ni en forma vertical

Mantener los rollos en un lugar seco y lejos de la luz directa

Se deben amarrar las piezas sin ejercer presión para evitar que se marque la memoria de la tela

Aplica para las telas de acuerdo a la norma NBR 13484 y manual de calidad

RECOMENDACIONES

Realice muestras para verificar encogimientos, sth y recuperación, esto es indispensable para su molderia.

Extender desenrollando directamente sobre la mesa y dejar reposar como mínimo 12 horas antes del corte para permitir la recuperación de las tensiones aplicadas durante el enrollamiento.

Las piezas largas no se deben doblar y se deben aforar con Papel VINIPEL para evitar deterioro del elastómero y evitar ocultamiento de dicha fibra

Alberto Ramírez Textiles S.A.S se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso dentro de su proceso de mejoramiento continuo

NOTAS

Descubre más detalles de esta base visitando nuestra web www.rambedtextil.com

ión: Carrera 55 #49-36 Oficina 504- Centro Comercial Galerías de Ayacucho
lin, Colombia
no: +57 314 8682636

Email: facturacionrambed@gmail.com